

产品简介	高性能，双组分，灰色或铁红色				
用途	适用于镀锌钢结构的底漆或封闭漆，也可用于热喷锌金属表面，以及覆盖在已涂富锌底漆的表面作为过渡层，以封闭孔隙、防止气泡产生，减少锌盐，增强附着力。				
产品数据	体积固体份	55%			
	干膜厚度	20-40 微米			
	理论涂布率	21 平方米 / 公斤，以 20μm 干膜厚计。			
	实际涂布率	允许适量的损耗			
	挥发性有机物含量	387 克 / 升			
施工详述	混合比	甲 : 乙 = 10:1 (重量比)			
	无空气喷涂	推荐采用：喷嘴口径：0.43-0.53 毫米；流体压力：≥ 17.6MPa			
	刷涂或辊涂	推荐使用			
	传统喷涂	适用但不推荐使用。			
	稀释剂	OUP 103，建议加入量为 3%~5%。			
	油漆设备清洗剂	OUP 103			
	使用期	23°C -8 小时			
	干燥时间	底材温度	表干 (小时)	实干 (小时)	覆涂间隔
		5°C	3	48	最短
					最长
					48 小时
					7 天
贮存和包装		23°C	1	24	24 小时
					7 天
					16 小时
					7 天
技术要求及 表面处理		35°C	0.5	16	
限制	本产品在 5°C 以下时固化缓慢，因此为了效果良好，底材温度应在 5°C 以上且高于露点 3°C。				

溶剂型涂料的安全措施

溶剂型涂料产品由专业人员在工业场所使用，使用时请参照本说明书及健康安全手册，如客户在使用本产品前，未能仔细了解有关产品的健康安全知识，请与本公司联系。

该类型涂料为溶剂型油漆，为避免事故或危险发生，应采取的最低限度安全措施如下：

此类涂料为易燃物并含有挥发性易燃溶剂，故必须远离火星或明火，严禁在作业场所吸烟，并采取有效措施防止火星产生（如采用防爆电器设备、杜绝静电积累、避免金属撞击等）。本产品说明书中所列涂料及溶剂的闪点是引起燃烧的最低温度，有鉴于此，建议在此温度及该温度以上停止涂装作。

施工场所应进行良好通风。为消除使用过程中的爆炸隐患，应保证足够的通风以维持气体 / 空气比例不超过最低爆炸极限的 10%。通常每千克溶剂需要 200 立方米通风量（与溶剂种类相关）就能维持低于最低爆炸极限 10% 的工作环境。

采取有效措施防止皮肤和眼睛与涂料接触（如使用工作服、手套、护目镜、面罩及涂防护油等）。如产品不慎接触到皮肤，应用温水及肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗；如眼睛受到污染，用清水冲洗至少 10 分钟，并立即就医。

建议配戴通风面罩以避免吸入漆雾和有害溶剂气体，尤其在通风不良环境下施工时，细心处理旧漆桶以避免污染环境。

责任声明：对于未按本公司要求采取有效安全措施而引起的安全事故，本公司不负任何责任！

实际应用时，本产品手册仅作为建议使用，由于不同的涂装方式和基材导致的数据与本产品手册不符，本公司不承担任何责任。

在此次公布的产品手册会使之前公布的产品手册数据失效。