

产品简介	无溶剂，涂膜无毒、无味、无污染，具有良好的刮涂性，能厚刮，干燥后不收缩，不开裂；施工方便；涂层附着力强、强度高、表面细腻。				
用途	适用于各种地坪面漆涂装前对地面进行补平处理，以获得平整表面以利于涂装后道涂料。也可用于裂缝及凹陷的修补。				
产品数据	颜色	浅黄色或其它颜色			
	体积固体份	100%			
	干膜厚度	与地面平整度有关，该腻子可根据需要厚刮			
	理论涂布率	刮涂一道为 8.3-12.5 m <sup>2</sup> /Kg (0.08-0.12Kg/m <sup>2</sup> )			
	挥发性有机物含量	6 克 / 升			
施工详述	混合比	甲 : 乙 = 5:1 (重量比)			
	刮涂	推荐采用，将混合好的料浆倒在地板上，尽快刮平。			
	无空气喷涂	不适用			
	刷涂或辊涂	不适用			
	传统喷涂	不适用			
	稀释剂	一般不需要；如需要，使用 OUP103			
	油漆设备清洗剂	OUP 103			
	使用期	夏用型：35°C : 20-35 分钟；23°C : 30-45 分钟 冬用型：15°C : 30-45 分钟；5°C : 45-60 分钟			
	干燥时间	底材温度	表干 (小时)	实干 (小时)	完全固化时间 (天)
		5°C	12	24	5
15°C		8	12	3	
23°C		8	12	3	
35°C		4	8	1	
贮存和包装	贮存	贮存于凉爽及干燥环境之中			
	贮存期	一年			
	包装规格	甲 : 20 公斤装于 20 公升容器中 乙 : 4 公斤装于 4 公升容器中			
	闪点	> 65°C (甲、乙及其混合物)			
	比重	1.6-1.7 公斤 / 公升			
技术要求及表面处理	<p>在覆涂本产品前，地板上所有裂纹、接缝、凸起及凹陷均已正确处理，并涂装了封闭底漆，确保底面完全封闭和清洁干燥，相关地面处理方法请参看封闭底漆说明书或向本公司咨询。</p> <p>涂装环境温度在 20°C 及以上时，建议采用夏用型；在 0-20°C 时，采用冬用型，但在 5°C 以下时，涂料固化缓慢。</p> <p>使用本产品，应现用现配，用多少配多少，并充分搅拌均匀，在使用期内用完，以免凝胶浪费。</p> <p>涂膜初步干燥后，即可涂装后道涂料。</p>				

## 无溶剂涂料的安全措施

本产品由专业人员在工业场所使用，使用时请参照本说明书及健康安全手册，如客户在使用本产品前，未能仔细了解有关产品的健康安全知识，请与本公司联系。

该涂料为无溶剂油漆，为避免事故或危险发生，应采取的最低限度安全措施如下：

该涂料为可燃物，应远离明火。

一般情况下无爆炸危险，但仍应适当通风以改善涂装环境。

因漆液并非无害，所以仍应采取有效措施防止皮肤和眼睛与涂料接触（如使用工作服、手套、护目镜、面罩及涂防护油等）。如产品不慎接触到皮肤，应用温水及肥皂或适当工业清洁剂彻底清洗；如眼睛受到污染，用清水冲洗至少 10 分钟，并立即就医。

建议配戴通风面罩以避免吸入漆雾和有害挥发物，尤其在通风不良环境下施工时。

细心处理旧漆桶以避免污染环境。

免责声明：对于未按本公司要求采取有效安全措施而引起的安全事故，本公司不负任何责任！<sup>®</sup>

实际应用时，本产品手册仅作为建议使用，由于不同的涂装方式和基材导致的数据与本产品手册不符，本公司不承担任何责任。在此次公布的产品手册会使之前公布的产品手册数据失效。