

产品简介	二罐装，无溶剂环氧树脂涂料，用于长期保护浸泡于水中或潮汐的设备和钢结构平台。					
用途	本产品设计用于新建钢结构平台的维护保养以及暴露于海上的平台支架的防腐，以及水下混凝土设备，采用潜水员水下涂装该产品。					
产品数据	体积固体份	100%				
	颜色	搅拌后呈绿色（甲：黄色，乙：蓝色）				
	干膜厚度	3-6 毫米				
	理论涂布率	0.01 平方米 / 公斤，以规定体积固体份和 6mm 干膜厚计				
	实际涂布率	允许适量的损耗				
	挥发性有机物含量	8 克 / 升				
施工详述	混合比	甲 : 乙 = 2:1 (重量比)				
	施工方法	只可用于手工涂抹				
	稀释剂	一般不需要，如需要，使用 OUP113				
	油漆设备清洗剂	OUP 113				
	使用期	23°C -1 小时 (应于 30 分钟内使用)				
	干燥时间	底材温度	表干 (小时)	实干 (小时)	覆涂间隔	
					最短	最长
5°C		/	16	/	/	
23°C		/	8	/	/	
	35°C	/	4	/	/	
贮存和包装	贮存	贮存于凉爽及干燥环境之中				
	贮存期	一年				
	包装规格	甲：20 公斤装于 20 公升容器中 乙：10 公斤装于 10 公升容器中				
	闪点	正常情况下没有闪点				
	比重	约 1.6 公斤 / 公升				
技术要求及表面处理	钢材表面：喷砂除锈至 ISO 8501:2007 Sa2.5 级或手工或动力工具除锈至 St3 级。保持清洁干燥。					
限制	在天气良好，风平浪静和无潮水状况下，本产品可由潜水员在水下就小面积部分进行手工涂装，对于管式结构来说，应先将 PVC 钢紧紧缠绕在新喷砂的结构上，然后用手工涂抹。					

无溶剂涂料的安全措施

本产品由专业人员在工业场所使用，使用时请参照本说明书及健康安全手册，如客户在使用本产品前，未能仔细了解有关产品的健康安全知识，请与本公司联系。

该涂料为无溶剂油漆，为避免事故或危险发生，应采取的最低限度安全措施如下：

该涂料为可燃物，应远离明火。

一般情况下无爆炸危险，但仍应适当通风以改善涂装环境。

因漆液并非无害，所以仍应采取有效措施防止皮肤和眼睛与涂料接触（如使用工作服、手套、护目镜、面罩及涂防护油等）。如产品不慎接触到皮肤，应用温水及肥皂或适当工业清洁剂彻底清洗；如眼睛受到污染，用清水冲洗至少 10 分钟，并立即就医。

建议配戴通风面罩以避免吸入漆雾和有害挥发物，尤其在通风不良环境下施工时。

细心处理旧漆桶以避免污染环境。

免责声明：对于未按本公司要求采取有效安全措施而引起的安全事故，本公司不负任何责任！[®]

实际应用时，本产品手册仅作为建议使用，由于不同的涂装方式和基材导致的数据与本产品手册不符，本公司不承担任何责任。在此次公布的产品手册会使之前公布的产品手册数据失效。