

产品简介	二罐装，良好的刮涂性，能厚涂，干燥后收缩率低，不开裂，施工方便；附着力强，表面细腻平整。				
用途	适用于对地坪表面的裂缝、接缝、凸起及凹陷进行补平处理，以获得平整的表面，有利于下道防静电面漆的涂装使用。				
产品数据	颜色	黑色			
	体积固体份	90%			
	干膜厚度	与地面平整度有关，该腻子可根据需要厚刮。			
	防静电电阻	$\leq 10^6 \Omega$ (ASTM F150-98)			
	理论涂布率	刮涂一道为 8.3-12.5 m ² /kg。			
	实际涂布率	允许适量的损耗			
	挥发性有机物含量	87 克 / 升			
施工详述	混合比	甲 : 乙 = 5 : 1 (重量比)			
	刮涂	将混合好的浆料倒在地板上，尽快刮平。			
	无空气喷涂	适用			
	刷涂或辊涂	适用			
	传统喷涂	不推荐采用			
	稀释剂	一般不需要，如需要，使用 OUP 103			
	油漆设备清洗剂	OUP 103			
	使用期	23°C: 45 分钟			
	干燥时间	底材温度	表干 (小时)	实干 (小时)	完全固化
		5°C	12	24	5 天
23°C		8	12	3 天	
35°C		4	8	1 天	
贮存和包装	贮存	贮存于凉爽及干燥环境之中			
	贮存期	一年			
	包装规格	甲：20 公斤装于 20 公升容器中 乙：4 公斤装于 4 公升容器中			
	闪点	大于 65°C			
	比重	约 1.4 公斤 / 公升			
技术要求及表面处理	<p>在涂覆本产品前，地板上所有裂纹、接缝、凸起及凹陷均已正确处理，涂装了封闭底漆或中涂漆，并已铺设了导电铜铂接地，相关地面处理方法请参看封闭底漆说明书或向本公司咨询。</p> <p>本产品也可直接在导电基材上涂装，如金属、防静电水磨石等。</p> <p>使用本产品，应现配现用，用多少配多少，并充分搅拌均匀，在使用期内使用完，以免凝胶浪费。</p> <p>涂膜初步干燥后，即可涂装后道涂料。</p>				

溶剂型涂料的安全措施

溶剂型涂料产品由专业人员在工业场所使用，使用时请参照本说明书及健康安全手册，如客户在使用本产品前，未能仔细了解有关产品的健康安全知识，请与本公司联系。

该类型涂料为溶剂型油漆，为避免事故或危险发生，应采取的最低限度安全措施如下：

此类涂料为易燃物并含有挥发性易燃溶剂，故必须远离火星或明火，严禁在作业场所吸烟，并采取有效措施防止火星产生（如采用防爆电器设备、杜绝静电积累、避免金属撞击等）。本产品说明书中所列涂料及溶剂的闪点是引起燃烧的最低温度，有鉴于此，建议在此温度及该温度以上停止涂装作。

施工场所应进行良好通风。为消除使用过程中的爆炸隐患，应保证足够的通风以维持气体 / 空气比例不超过最低爆炸极限的 10%。通常每千克溶剂需要 200 立方米通风量（与溶剂种类相关）就能维持低于最低爆炸极限 10% 的工作环境。

采取有效措施防止皮肤和眼睛与涂料接触（如使用工作服、手套、护目镜、面罩及涂防护油等）。如产品不慎接触到皮肤，应用温水及肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗；如眼睛受到污染，用清水冲洗至少 10 分钟，并立即就医。

建议配戴通风面罩以避免吸入漆雾和有害溶剂气体，尤其在通风不良环境下施工时，细心处理旧漆桶以避免污染环境。

免责声明：对于未按本公司要求采取有效安全措施而引起的安全事故，本公司不负任何责任！

实际应用时，本产品手册仅作为建议使用，由于不同的涂装方式和基材导致的数据与本产品手册不符，本公司不承担任何责任。

在此次公布的产品手册会使之前公布的产品手册数据失效。