

产品简介	一种单组份水性金属氨基烤漆，具有光泽高、硬度高、机械性能好等优点，不含任何重金属颜料，环保无毒、阻燃、安全及容易施工。		
用途	用于工业设备、金属铸件、交通工具、五金和办公用品。		
产品数据	颜色	白色，黑色或其它根据客户要求所确定的颜色	
	体积固体份	45%	
	典型干膜厚度	20-30 微米	
	理论涂布率	15.6 平方米 / 公斤 (干膜厚度以 25 微米计)	
	实际涂布率	允许适量的损耗	
施工详述	混合比	单组份	
	空气喷涂	推荐采用	
	静电喷涂	推荐采用	
	稀释剂	清洁淡水	
	油漆设备清洗剂	清洁淡水	
	使用期	无限制	
	干燥时间	烘烤温度	实干 (分钟)
		130°C	30
说明：通风状态、温度、相对湿度、漆膜厚度等因素都会影响干燥和固化时间，上述所列数据是基于通风良好以及相对湿度 < 75% 的状态下测定的。			
贮存和包装	贮存	贮存于凉爽及干燥环境之中	
	贮存期	一年	
	包装规格	20 公斤装于 20 公升容器中	
	比重	1.10 公斤 / 公升	
技术要求及表面处理	所有被涂覆物的表面应该保持清洁、干燥和避免被污染，对于需涂底漆和中涂漆的交通工具，钢结构表面采用喷射清理至 Sa2.5 级或动力工具除锈至 St3 级。办公用品、包装桶等金属表面，可采用特殊的清洗剂除油除锈。		

水性涂料的安全措施

水性涂料是极低 VOC、环保无毒的，一般情况下没有燃烧和爆炸危险，储存和运输安全方便。在通风良好的状态下施工，避免吸入漆雾，避免皮肤接触。如产品不慎接触到皮肤，应用温水及肥皂或适当工业清洁剂清洗即可。

实际应用时，本产品手册仅作为建议使用，由于不同的涂装方式和基材导致的数据与本产品手册不符，本公司不承担任何责任。在此次公布的产品手册会使之前公布的产品手册数据失效。

OUP®