

|           |  |                                       |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|---------------------------------------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 产品简介      | 单组份，银粉色或其它各色，氧化干燥型，常温自干。                 |                                       |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途        | 适用于 C2-C4 大气腐蚀环境下的钢结构防腐，施工方便。            |                                       |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品数据      | 体积固体份                                    | 53%                                   |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 干膜厚度                                     | 50 微米相当于 94.3 微米的湿膜                   |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 理论涂布率                                    | 9.13 平方米 / 公斤                         |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 实际涂布率                                    | 允许适量的损耗                               |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 挥发性有机物含量                                 | 407 克 / 升                             |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工详述      | 混合比                                      | 单罐装                                   |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 无空气喷涂                                    | 推荐采用：喷嘴口径：0.43-0.53 毫米；流体压力：≥ 15.5MPa |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 刷涂或辊涂                                    | 推荐使用                                  |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 传统喷涂                                     | 适用但不推荐使用。                             |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 稀释剂                                      | OUP 100，建议加入量为 3%~5%。                 |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 油漆设备清洗剂                                  | OUP 100                               |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 使用期                                      | 无限制                                   |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干燥时间      | 底材温度                                     | 表干 ( 小时 )                             | 实干 ( 小时 ) | 覆涂间隔  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                       |           | 最短    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                       |           | 最长    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                       |           | 36 小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                       |           | 无限制   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贮存和包装     | 贮存                                       | 贮存于凉爽及干燥环境之中                          |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  | 一年                                    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  | 20 公斤装于 20 公升容器中                      |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  | 38°C                                  |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  | 约 1.16 公斤 / 公升                        |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求及表面处理 | 在施工涂装前，所有已涂底漆或中间漆的钢结构表面保持清洁干燥，避免被油或油脂污染。 |                                       |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限制        | 不能覆涂环氧、聚氨酯类油漆。                           |                                       |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 溶剂型涂料的安全措施

溶剂型涂料产品由专业人员在工业场所使用，使用时请参照本说明书及健康安全手册，如客户在使用本产品前，未能仔细了解有关产品的健康安全知识，请与本公司联系。

该类型涂料为溶剂型油漆，为避免事故或危险发生，应采取的最低限度安全措施如下：

此类涂料为易燃物并含有挥发性易燃溶剂，故必须远离火星或明火，严禁在作业场所吸烟，并采取有效措施防止火星产生（如采用防爆电器设备、杜绝静电积累、避免金属撞击等）。本产品说明书中所列涂料及溶剂的闪点是引起燃烧的最低温度，有鉴于此，建议在此温度及该温度以上停止涂装作。

施工场所应进行良好通风。为消除使用过程中的爆炸隐患，应保证足够的通风以维持气体 / 空气比例不超过最低爆炸极限的 10%。通常每千克溶剂需要 200 立方米通风量（与溶剂种类相关）就能维持低于最低爆炸极限 10% 的工作环境。

采取有效措施防止皮肤和眼睛与涂料接触（如使用工作服、手套、护目镜、面罩及涂防护油等）。如产品不慎接触到皮肤，应用温水及肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗；如眼睛受到污染，用清水冲洗至少 10 分钟，并立即就医。

建议配戴通风面罩以避免吸入漆雾和有害溶剂气体，尤其在通风不良环境下施工时，细心处理旧漆桶以避免污染环境。

责任声明：对于未按本公司要求采取有效安全措施而引起的安全事故，本公司不负任何责任！

实际应用时，本产品手册仅作为建议使用，由于不同的涂装方式和基材导致的数据与本产品手册不符，本公司不承担任何责任。

在此次公布的产品手册会使之前公布的产品手册数据失效。