

产品简介	<p>双组份无溶剂涂料，可室温固化。</p> <p>涂膜附着力强，机械性能优，易施工。</p> <p>涂料具有优良的耐化学腐蚀性、耐油、耐水、耐海水、耐热、耐溶剂。</p>			
用途	适用于通风不良环境下施工，如贮油罐、船舶油水舱、混凝土贮罐、化学品贮槽及溶剂贮罐等等。			
产品数据	颜色	灰、铁红等		
	体积固体份	100%		
	干膜厚度	推荐：200 μm，根据不同使用要求调整		
	理论涂布率	以 200 μm 干膜厚计 3.9m <sup>2</sup> /Kg。		
	挥发性有机物含量	9 克 / 升		
施工详述	混合比	甲 : 乙 = 4:1 (重量比)		
	刮涂	适用于小面积涂装或修补		
	无空气喷涂	可以采用，仅适用于平整表面。		
	刷涂或辊涂	可以采用，仅适用于平整表面。		
	有空气喷涂	不适用		
	稀释剂	不需要		
	油漆设备清洗剂	OUP 103		
	使用期	23°C : 60 分钟		
	干燥时间	底材温度	表干 (小时)	实干 (小时)
23°C		16	48	7
35°C		10	24	7
贮存和包装	贮存	贮存于凉爽及干燥环境之中		
	贮存期	一年		
	包装规格	甲：16 公斤装于 20 公升桶中		
		乙：4 公斤装于 4 公升桶中		
	闪点	> 65°C (混合物，甲组份，乙组份)		
比重	1.3 公斤 / 公升			
技术要求及表面处理	未涂底漆的表面须经抛丸或喷砂处理达 Sa2.5 级。可与各种车间底漆、防锈漆配套。			
	使用本产品，应现用现配，用多少配多少，并充分搅拌均匀，在使用期内用完，以免凝胶浪费。			
	涂装此涂料后，用清水浸泡一周后，冲洗干净（三遍），然后可贮装饮用水和食品等。			
	涂装本产品后，适当加温（45-120°C）可缩短干燥时间，提高漆膜性能。			
	温度低于 15°C，喷涂时应对应漆料适当加温。但注意：使用期会缩短。 漆膜表面外观与环境温湿度有关，环境温度大于 10°C，相对湿度小于 85% 时，可获良好外观。			

## 无溶剂涂料的安全措施

本产品由专业人员在工业场所使用，使用时请参照本说明书及健康安全手册，如客户在使用本产品前，未能仔细了解有关产品的健康安全知识，请与本公司联系。

该涂料为无溶剂油漆，为避免事故或危险发生，应采取的最低限度安全措施如下：

该涂料为可燃物，应远离明火。

一般情况下无爆炸危险，但仍应适当通风以改善涂装环境。

因漆液并非无害，所以仍应采取有效措施防止皮肤和眼睛与涂料接触（如使用工作服、手套、护目镜、面罩及涂防护油等）。如产品不慎接触到皮肤，应用温水及肥皂或适当工业清洁剂彻底清洗；如眼睛受到污染，用清水冲洗至少 10 分钟，并立即就医。

建议配戴通风面罩以避免吸入漆雾和有害挥发物，尤其在通风不良环境下施工时。

细心处理旧漆桶以避免污染环境。

免责声明：对于未按本公司要求采取有效安全措施而引起的安全事故，本公司不负任何责任！<sup>®</sup>

实际应用时，本产品手册仅作为建议使用，由于不同的涂装方式和基材导致的数据与本产品手册不符，本公司不承担任何责任。在此次公布的产品手册会使之前公布的产品手册数据失效。