

产品简介	三组份，无溶剂地坪漆，灰色，绿色或其它颜色。						
用途	适用于化工厂的车间地坪漆，有优异的耐酸、耐碱、耐溶剂性能。						
产品数据	颜色	灰色，淡绿色或其它颜色根据客户要求来确定					
	体积固体份	100%					
	干膜厚度	400 微米					
	理论涂布率	2 平方米 / 公斤					
	实际涂布率	允许适量损耗					
	挥发性有机物含量	12 克 / 升					
施工详述	混合比	甲：乙：丙 =20：0.25：0.15 (重量比)					
	熟化时间	不需要熟化					
	刷涂或辊涂	推荐采用					
	镘涂	推荐采用					
	稀释剂	OUP 115					
	油漆设备清洗剂	OUP 115					
	使用期	15°C：60 分钟；23°C：35 分钟；35°C：15 分钟；					
	干燥时间	底材温度	表干 (小时)	实干 (小时)	完全固化	覆涂间隔	
						最短	最长
		15°C	8	8	8 天	8 小时	36 小时
23°C		4	4	4 天	4 小时	24 小时	
35°C	2	2	2 天	2 小时	12 小时		
贮存和包装	贮存	贮存于凉爽及干燥环境之中					
	贮存期	一年					
	包装规格	甲：20 公斤装于 20 公升桶中 乙：0.25 公斤装于 300 毫升塑料瓶中 丙：0.15 公斤装于 300 毫升塑料瓶中					
	闪点	高于 32°C					
	比重	1.30 公斤 / 公升					
技术要求及表面处理	用于涂装已涂底漆或中涂漆的平整表面，需保持表面清洁、干燥、不含油污。						
限制	涂装环境条件：施工温度应保持在 5-40°C，底材温度高于露点温度 3°C 以上，施工场所应该保持良好的通风。						

无溶剂涂料的安全措施

本产品由专业人员在工业场所使用，使用时请参照本说明书及健康安全手册，如客户在使用本产品前，未能仔细了解有关产品的健康安全知识，请与本公司联系。

该涂料为无溶剂油漆，为避免事故或危险发生，应采取的最低限度安全措施如下：

该涂料为可燃物，应远离明火。

一般情况下无爆炸危险，但仍应适当通风以改善涂装环境。

因漆液并非无害，所以仍应采取有效措施防止皮肤和眼睛与涂料接触（如使用工作服、手套、护目镜、面罩及涂防护油等）。如产品不慎接触到皮肤，应用温水及肥皂或适当工业清洁剂彻底清洗；如眼睛受到污染，用清水冲洗至少 10 分钟，并立即就医。

建议配戴通风面罩以避免吸入漆雾和有害挥发物，尤其在通风不良环境下施工时。

细心处理旧漆桶以避免污染环境。

免责声明：对于未按本公司要求采取有效安全措施而引起的安全事故，本公司不负任何责任！[®]

实际应用时，本产品手册仅作为建议使用，由于不同的涂装方式和基材导致的数据与本产品手册不符，本公司不承担任何责任。在此次公布的产品手册会使之前公布的产品手册数据失效。